

SUS	Zn	Sn	Cd	As	Cu	Bi	In	Se	Ca	Cr	Co	K	Ge	Ba	Rh	Fe	Tl	Ni
SL RPB16	0.001	0.18	0.0001	0.0001	0.0015	0.006	0.0002	0.0001	0.34	0.00005	0.00006	0.0002	0.01	0.018	0.0001	0.00008	0.0008	0.00006
SL RPB17	0.001	3.6	0.0003	0.3	1.5	0.1	0.0001	0.0001	0.01	0.0009	0.001	0.0007	0.001	0.00004	0.0003	0.007	0.002	0.001
SL RPB18	0.0004	0.03	0.03	7.6	0.06	0.3	0.01	0.02	0.00006	0.00005	0.00005	0.0003	0.00004	<0.00001	0.0001	0.0002	0.02	0.0001
Mn	Ag	Sb	Te	S	Al	Pt	Na	Au	Mg	Pd	Ru	Pb	Ø 40x40 mm					
0.00001	0.0025	0.001	0.0001	0.0001	0.0001	0.017	0.0003	0.01	0.0001	0.0015	0.0001	0.00006	Rest	Blei, SUS				
0.0002	0.3	9.9	0.003	0.0001	0.00005	0.001	0.00005	0.001	0.0001	0.00001	0.0003	0.00006	Rest	Lead, SUS				
<0.00001	0.09	1.2	0.03	<0.00001	<0.00001	0.0001	0.01	0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	0.00005	Rest					